

様々なニーズに対応



ZERO COAT のニーズは世界に広がっています。



施工方法（建物）



①床、壁をブルーシート、マスクで養生をする。 ②ガラス面の油膜を研磨剤で除去し、ガラス表面を綺麗にする。 ③マスキング後、ZERO COATを専用塗装道具で塗装する。 ④約1時間乾燥させて、塗装完了。

施工方法（自動車）



①塗装前ガラスの可視光線透過率を測定する。 ②フロントガラス、運転席ガラスなどを養生する。 ③ガラス面の油膜を研磨剤で除去しガラス表面を綺麗にする。 ④マスキング後、ZERO COATを専用塗装道具で塗装する。 ⑤約1時間乾燥。塗装完了。

※ 塗装前ガラスの可視光線透過率が75%未満の場合は塗装を控えさせていただきます。詳しくはお問い合わせください。

製品タイプ

	ZERO COAT	ZERO COAT-H
特徴	高遮熱性・高硬度・高耐候性	高採光性・高硬度・高耐候性
塗料種類	有機溶剤系塗料（1液）	有機溶剤系塗料（1液）
採光性	☆☆	☆☆☆
遮熱性能	☆☆☆	☆☆
紫外線カット性能	☆☆☆	☆☆☆
耐候性	☆☆☆	☆☆☆
外観（塗膜色）	グリーン	グリーン
塗膜硬度	5～6H	5～6H
指触乾燥	約1時間	約1時間
完全硬化期間	1ヶ月	1ヶ月
保証制度 ※	10年保証	10年保証

※ 保証制度に関する詳しい内容については、お問合せ下さい。

よくあるご質問（Q&A）

- Q. ZERO COAT を塗装すると室内温度は何℃ぐらい下がりますか？**
 A. 地域、ガラス面積など環境によって異なりますが、当社の測定結果では窓ガラス付近で5～10℃程度、室内温度が下がっております。
- Q. ZERO COAT を塗装した場合の節電効果は何%くらいですか？**
 A. 環境省が実施しております環境技術実証事業（ETV）の実証結果では20～25%程度の冷房機器使用量削減効果が期待できるという結果が出ております。
- Q. 冬期は逆に寒くなりませんか？**
 A. 塗装後は可視光線波長域（日差し）は透過させ、紫外線波長域と近赤外線波長域をカットします。冬期も紫外線波長域と近赤外線波長域をカットしますが、日射量が非常に少ないので影響は殆どありません。
- Q. ZERO COAT を塗装すると、窓ガラスに色が付きませんか？**
 A. グリーン系の色が薄ら付きませんが、採光性が高いので大きく色の違いを感じることはありません。
- Q. ZERO COAT を塗装すると、日差しの眩しさを軽減できますか？**
 A. 塗装すると可視光線透過率は約10～15%下がりますので若干は軽減されますが、眩しさを抑えることを目的とした塗装ではありません。
- Q. ZERO COAT どんなガラスにでも塗装はできますか？**
 A. すべてのガラスに塗装ができるわけではありません。網入りガラスなど、事前に熱割れリスク判定をさせて頂き、施工の可否を判断させていただきます。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Q. ZERO COAT には飛散防止効果はありますか？**
 A. 飛散防止効果はありません。飛散防止効果が必要な場合はフィルムを施工願います。
- Q. ZERO COAT を塗装するガラス面は室内側ですか？室外側ですか？**
 A. 基本は室内側へ塗装をさせていただきます。ただし、室外側への塗装を希望される場合は塗装させていただきますが、室内側へ塗装した場合より耐候性が劣ります。また、保証制度の対象外となります。
- Q. ZERO COAT 塗装後、すぐにガラスの清掃をしても良いですか？**
 A. 塗装後、完全硬化するまで約1ヶ月必要になりますので、清掃は約1ヶ月控えて下さい。

施工販売店

総販売元

ZERO EMISSION
株式会社 ZERO

〒661-0961 兵庫県尼崎市戸ノ内町3丁目29-3
 TEL: 06-6492-0659 / Mail: info@zerocon.co.jp
 URL: http://www.zerocon.co.jp/

※ カタログ記載の内容は製品改良の為、予告無く変更される場合があります。記載の数値は試験結果、計算結果、測定結果であり、保証値ではありません。



環境技術実証事業（ETV）とは
 既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等について客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証する事業を実施することにより環境技術実証の手法、体制の確立を図るとともに、環境技術の普及を促進し環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものである。

ガラス用遮蔽コーティング ZERO COAT[®] ZC2000

近赤外線カット
 遮熱・省エネ効果

紫外線カット
 褐色劣化防止・防虫効果

断熱・保温
 省エネ効果

結露の軽減
 カビ・ダニの繁殖抑制効果




窓ガラスに塗るだけで 省エネ効果を実現

エアコンの設定温度を1℃下げただけで、電力消費量は約10%下がります。
ZEROCOATを窓ガラスに塗るだけで、夏は暑さの原因である近赤外線を約90%カットすることができます。
塗装後は窓ガラス周りの温度を5～10℃下げる効果が期待できます。
冬は暖房熱を逃がしにくくするので、約2℃の保温効果が期待できます。
夏と冬で省エネ効果を実現することが期待できます。

夏は遮蔽効果、冬は保温効果


夏




暑さの原因である近赤外線の透過をカットします。床、壁などが温められず熱の再放射が少なくなるので、室内の温度上昇が大幅に抑制されて冷房機器使用量が減少します。また、肌を刺すようなジリジリ感が無くなり、不快感も大幅に軽減されます。
褐色・劣化、シミ・ソバカスの原因である紫外線の透過をカットします。床、壁、家具、商品などの褐色・劣化や、シミ・ソバカスなど身体への悪影響などを防ぎます。

冬は可視光線（日差し）は透過させながら、室内の暖房熱を外に逃がしにくくします。保温効果により暖房機器使用量が減少します。

冬



優れた近赤外線カット性能、遮蔽効果



可視光線波長域を約75%以上透過させながら、肌を刺すようなジリジリ感や人が暑く感じる原因である近赤外線波長域を大幅にカットします。

	可視光線透過率	日射			紫外線透過率	遮蔽係数
		透過率	反射率	吸収率		
3mm透明板ガラス	90%	86%	8%	6%	73%	1.00
ZEROCOAT	75%	42%	6%	52%	1%	0.68
ZEROCOAT-H	80%	52%	6%	42%	2%	0.75

優れた紫外線カット性能、防虫効果

有害な紫外線の侵入を97%以上カットします。
商品やカタログ、床、壁、家具、カーペットなどの褐色・劣化を防ぎ、また、シミ、ソバカスなど身体への悪影響を防ぎます。



紫外線カット効果

防虫効果！虫が集まりにくくなります。
虫は紫外線に集まる習性（走光性）があり、夜間は室内の蛍光灯から発する紫外線に集まってきました。施工後はその紫外線をカットするので、蛾、ハエ、ユスリカなどの虫が寄り付きにくくなります。

結露の軽減効果

結露はカビの発生やダニの増殖など、シックハウスの原因になります。施工後のガラスは室内の暖房熱を一旦吸収するので、未塗装ガラスと比べるとガラスと室内の温度差が小さくなります。そのため、未塗装ガラスより塗装ガラスは結露しにくくなります。

ガラスコップを使った結露発生テスト



氷水をガラスコップの中へ入れて放置した結果、未塗装面には大きな水滴が多く現れて、その後、水滴となり流れ落ちました。塗装面には大きな水滴は確認できず、水滴となって流れ落ちることはありませんでした。

環境技術実証事業 実証試験結果

■ 数値計算の設定条件

建築物	設定温度		稼働時間	冷房COP	暖房COP
	冷房	暖房			
住宅	26.6	21.0	6～9時、12～14時、16～22時	4.67	5.14
オフィス	28.0	20.0	平日7～21時	3.55	3.90

COPとは、空調機器の消費電力1kwに対して、どれだけのエネルギーを出力できるかを数値で示した成績係数のことです。


	モデル建築物の概要	
住宅	構造：木造 延床面積：125.86㎡ 実証対象部分：1階LD部 実証対象床面積：20.49㎡ 実証対象窓面積：6.62㎡	
オフィス	構造：RC造（鉄筋コンクリート造） 基準階床面積：826.56㎡ 実証対象部分：1フロアの事務室南側部 実証対象床面積：115.29㎡ 実証対象窓面積：37.44㎡	

■ 年間を通じ冷房の影響を考慮した計算結果（ZEROCOATを塗装した場合の計算結果です。）
【算出対象区域：住宅（LD部）、オフィス（事務室南側部）】

	東京都		大阪府	
	住宅（戸建木造）	オフィス（RC造）	住宅（戸建木造）	オフィス（RC造）
冷房負荷低減効果（年間空調）	-27.7%	-21.9%	-24.1%	-19.4%

施工後の温度測定結果

測定結果① レストラン




	10/8	10/9	10/10	10/11
平均気温	20.9	20.7	20.5	20.4
天候	晴	晴	晴	曇
未施工ガラス室内側最高温度(A)	46.6	39.7	48.6	46.7
施工ガラス室内側最高温度(B)	39.5	32.9	40.2	34.9
温度差(B)-(A)	-7.1	-6.8	-8.4	-11.8



ZEROCOAT 塗装ガラス面

○測定場所：兵庫県、飲食店
○施工ガラス面：南面
○測定結果グラフ表示期間
2012年10月8日～11日

測定結果② 自動車販売会社




	8/5	8/6
平均気温	32.1	31.8
天候	晴	晴
未施工ガラス室内側最高温度(A)	46.2	45.2
施工ガラス室内側最高温度(B)	38.1	33.0
温度差(B)-(A)	-8.1	-12.2



ZEROCOAT 塗装ガラス面

○測定場所：群馬県
自動車販売会社
○施工ガラス面：南面
○測定結果グラフ表示期間
2014年8月5日～6日

測定結果③ 自動車（大型トラック）



	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22
平均気温	26.6	24.9	26.9	25.3	25.9	26.5	28.1
天候	曇一時晴	曇時々雨	晴後薄曇	雨時々曇	曇一時雨	曇	晴一時曇
施工車室内側最高温度(A)	43.0	32.3	28.5	28.8	31.8	47.0	46.7
未施工車室内側最高温度(B)	48.2	40.7	59.8	32.2	42.1	46.9	48.1
施工車(A) - 未施工車(B)	-5.2	-8.4	-31.3	-3.4	-10.3	0.1	-1.4



ZEROCOAT 塗装ガラス面

○測定場所：トラック運転席
○施工ガラス面：運転席、助手席、フロントガラス
○測定結果グラフ表示期間
2015年8月16日～22日